



Applicazioni - Applications

Tubo in gomma long length idoneo per conduzione di acetilene ed ossigeno nelle attrezzature di saldatura.

Long length rubber hose suitable for delivery of Acetylene and Oxygen in welding equipments.

Normativa di riferimento - *Standards*: EN 559:1994

Temperatura - *Temperature range*: -25°C +80°C

Struttura - Construction

Sottostrato: liscio in gomma nera SBR

Tube: black, smooth SBR rubber

Rinforzi: inserzioni di filati sintetici ad alta resistenza

Reinforcement: high strength synthetic textile yarn

Copertura: in gomma SBR/EPDM blu (Ossigeno) resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici e al contatto con scorie di saldatura incandescenti

Cover: blue (Oxygen, abrasion and weathering and red hot welding slags resistant SBR / EPDM rubber

Superficie: liscia estrusa

Surface: smooth extruded

Marcatura: ad inchiostro "H.T. - EN 559 - 2MPa - W.P. - 20 bar - d. i. - OXYGEN - anno"

Branding: ink marking "H.T. - EN 559 - 2MPa - W.P. - 20 bar - d. i. - OXYGEN - year"

Ø INTERNO INSIDE Ø		Ø ESTERNO OUTSIDE Ø		PESO TEORICO WEIGHT		PRESS. ESERCIZIO WORKING PRESS.		PRESS. SCOPPIO BURST PRESSURE		RAGGIO CURVA BENDING RADIUS		LUNGHEZZA LENGH	
mm	inch	mm	inch	Kg/mt	Lbs/ft	bar	psi	bar	psi	mm	Inch	mt	ft
5	3/16"	11	7/16"	0.10	0.07	20	300	60	900	30	1.18"	100	328
6	1/4"	13	1/2"	0.15	0.10	20	300	60	900	30	1.18"	100	328
8	5/16"	15	19/32"	0.17	0.12	20	300	60	900	40	1.57"	100	328
10	3/8"	17	21/32"	0.21	0.14	20	300	60	900	50	1.97"	100	328

Le specifiche tecniche riportate in questo documento rappresentano lo stato dell'arte al momento della pubblicazione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle specifiche tecniche ed ai materiali.

The specifications given in this document represent the state of engineering at the time of publishing. We reserve the right to make modifications to the specifications and materials.